

POLO S2

KU002I

CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD

Zapato de seguridad bajo, en MICROWASH espesor 1,8-2,0 mm.
Forro en tejido muy transpirable y resistente a la abrasión.

CALZADO SIN PARTES METALICAS

PUNTERA 200J composite a base de polímeros **atérmico** EN 12568

SUELA KUBE poliuretano doble densidad antiestática, resistente a la hidrólisis ISO 5423:92, a los hidrocarburos y a la abrasión, anti-shock y anti-deslizante **SRC**

PLANTILLA 5000 trésmaterial extracomfortable, transpirable, extraíble, anatómica, absorbente, ESD y antibacteriana.

El zapato satisface el requisito según IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5-1:2016) para la resistencia eléctrica **ESD**

Tallas 34-49 **Peso zapato** Talla 42 **gr. 460**



CERTIFICACIONES



TECNOLOGÍAS Y MATERIALES



SECTORES

 SECTORES ESD  ALIMENTACIÓN, HOSPITALARIO Y LIMPIEZA 
HOTELER, RESTAURANTES Y SERVICIOS DE RESTAURACIÓN

SUELA



El número siempre mayor de accidentes por deslizamiento, ha llevado a Giasco a crear un producto que pueda representar la excelencia en **antideslizamiento**.

Así ha nacido **Kube**, un calzado de estilo deportivo y joven, realizado con una mezcla que garante un agarre súper. Además realizamos la parte inferior de su suela con bloques de perfil cúbicos invertidos que garantizan una resistencia extrema a las superficies más resbaladizas. Gracias a las diferentes características, Kube ha obtenido la más alta certificación contra el antideslizamiento: la norma específica **para trabajos en techos** (UNI 11583: 2015).

ANTISLIPPING TEST RESULTS		
	request	results
SRA		
ceramic +	HEEL $\geq$ = 0,28	0,37
NaLS	FLAT $\geq$ = 0,32	0,39
SRB		
steel +	HEEL $\geq$ = 0,13	0,20
glycerol	FLAT $\geq$ = 0,18	0,30



SRA+SRB=

SRC
ANTI-SLIPPING SOLE

PLUS



MICROWASH
MICRO WASH es un material Chrome free acabado con poliuretanos transpirantes. Muy liviano y transpirante, es ideal para el sector alimentario y hospitalario. Además, ha sido estudiado para las personas que usan el calzado durante muchas horas en ambientes sobre cuyas superficies hay líquidos. Resistente a los ácidos, entre ellos, el ácido oleico. Lavable a mano a 40° con agua y jabón neutro.



RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS
La suela del siguiente calzado ha sido objeto de test de laboratorio por la determinación de la resistencia química de acuerdo con método análogo EN 13832-3:2018. En lo específico, la suela ha sido probada a la resistencia contra los siguientes materiales: N, P, R, K, NaCl 37%. El empeine también ha sido objeto de test de laboratorio por la determinación de la resistencia química en acuerdo del método análogo EN 13832-3:2018. En lo específico, el MICROWASH negro ha sido probado a la resistencia contra los siguientes materiales: K. El MICROWASH blanco ha sido probado a la resistencia contra los siguientes materiales: N, P, R, K, NaCl 37%. Legenda : (K) Hidróxido de sódio 40%; (N) = ácido acético 99% (N) (P) = peróxido de hidrogeno (30%).(R)= hipoclorito de sódio (13+-1%) de cloruro activo (NaCl) = cloruro de sódio 37%